

Tablier DELTA thermo-soudé (EPI de catégorie I)



DOMAINE D'APPLICATION

Le tablier DELTA thermo-soudé est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales, à l'acide lactique et au sang). Plage de température d'utilisation : -20°C à +100°C.

MATIÈRE : film polyuréthane

CARACTÉRISTIQUES


- **Coloris** : blanc, rouge, orange, jaune, marron, bleu, vert et noir
- **Épaisseur** : 300 µm (± 20)
- **Grammage** : 355 g/m²
- **Dimensions** standard (largeur x hauteur en cm) : 90x115

Tabliers équipés d'œilletons thermo-soudés.

Boucle de réglage en polypropylène alimentaire

Crochet plastique et élastique tressé polyester

Sans aucune pièce métallique



NORMES ET DIRECTIVES

- Ce tablier est conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 et à la norme NF EN 13688 : 2013.
- Propriétés mécaniques NF EN 14325 - pour les paragraphes 4.4, 4.7, 4.9 et 4.10.
- Tablier conforme au Règlement (CE) N°1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Tablier conforme au règlement UE N°10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Cet EPI peut être mis en contact avec tous les types de denrées alimentaires à l'exception des denrées alimentaires acides (pH inférieur à 4,5)
- FDA section 175.105 (Adhésifs) et section 177.1680 (Résines Polyuréthane).
- Tablier conforme à l'article 33 du règlement REACH N°1907/2006 concernant les produits contenant des substances extrêmement préoccupantes et ses amendements.
- Ne contient pas de phtalate, ni de silicone (et dérivés siliconés), ni de bisphénols.



CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brossage à l'eau chaude savonneuse à 40°C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux.

Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage.

Rinçage : à l'eau.

Séchage : le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.

Stockage : à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré.

Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

N° intrastat : 39262000



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr
 Site de Champocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
 Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
 SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029

Tablier DELTA thermo-soudé (EPI de catégorie I)



NIVEAUX DE PERFORMANCE

Type d'essai	selon EN 14325 : 2004	
	Point de la norme	Niveau *
Résistance à l'abrasion suivi du test d'étanchéité selon EN 530 méthode 2	4.4	6/6
Résistance au déchirement trapézoïdal selon EN ISO 9073-4	4.7	4/6
Résistance à la traction selon EN ISO 13934-1	4.9	4/6
Résistance à la perforation selon EN 863	4.10	2/6

(* 6 étant le niveau le plus élevé)

N° intrastat : 39262000

Bien plus que la sécurité®
More than just safety



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr
 Site de Champocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
 Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11
 SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029