FICHE PRODUIT

EUCLIDE O2

Réf. de prod.	33050-001
Cat. de travail	O2
Pointures	39 - 47
Poids (Pt. 43)	550 gr
Forme	A
Largeur de la chaussure	10

Description du modèle: Derby en cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noir, doublure en **Ecodry**, antistatique, antichoc, anti-glissement.

Plus: Bourrelet matelassé pour un majeur confort.

Emplois suggérés: Magasins, bureaux, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas aggréssive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.

MATERIAUX

Chaussure complète	**Chaussure antistatique:** fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	
	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du tallon	
Tige	Cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noir	
	épaisseur 1,6 mm	
Doublure	Gabardine, respirant, couleur noir	
antérieure	épaisseur 1,2 mm	
Doublure	**Ecodry**, résistante à l'abrasion, couleur marron	
postérieure	épaisseur 1,0 mm	
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation.	
Semelle/marche	En polyuréthane antistatique monodensité, injecté directement sur la tige	
	couleur noir, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux	
	acides faibles	

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Parag. **EN 344**	**Description**	**Unité de mesure**	**Résultat obtenu**	**Requise EN 347**
4.3.4.2	Résistance électrique			
	- en lieu humide	MΩ	**90**	≥ 0.1
	- en lieu sec	MΩ	**400**	≤ 1000
4.3.6	Absorption du choc au talon	J	**> 28**	≥ 20
4.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 2,5**	≥ 0,8
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 26**	> 20
4.4.5	Résistance à l'eau	minute	**> 90**	< 60
4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 5**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 41,5**	≥ 30
4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 3,6**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 30**	≥ 30
4.7.4	Résistance à l'abrasion	cycles	**> 400**	≥ 400
4.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**80**	≤ 150
4.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**3**	≤ 4
4.8.9	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	**+ 1,1**	≤ + 12
ENV 13287	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	----	**0,17**	≥ 0,15

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.