



Fiche Technique

09/2023

TALUX SA

26 rue A. Volta - ZI Nord - F-77335 MEAUX
CEDEX


Tél. +33(0)1.64.35.23.01

Port : +33(0)6.13.53.27.18

Email emmanuel@talux.com -
marjorie@talux.com

Ref. 1075 MI-BAS CLIMASOCKS OXYGENE


Made in Italy



COLORIS : Noir

35/38

EAN 3581450005021

39/42

EAN 3581450005038

43/46

EAN 3581450005045

47/50

EAN 3581450005052

Composition :

49% polyester 25%Laine 21%Polyamide 3%Coton 2%Elasthanne

Label(s) :



STANDARD
100
1105067.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

Descriptif : Mi-Bas Adapté aux bottes/rangers à membrane imper respirante (type Gore-Tex, Sympatex etc...) Convient également aux bottes/rangers non doublées d'une membrane.

Pied et semelle bouclette intérieure intégrale jusqu'au tendon d'Achille.

Renforts de protection talon et pointe pour plus de durabilité

Large bord côte double.

Différenciation pied droit / pied gauche

Technologie Climasocks® : optimise les performances de vos chaussures à membrane imper-respirantes.

Quatre secteurs de ventilation pour une meilleure climatologie du pied et une réduction des frictions :

1/ Dessus du pied / Cou pied

2/ Dessus du pied / Pointe

3/ Dessous du pied / Pointe

4/ Dessous du pied / Semelle

Code douanier

6115990000

Conditions de lavage



+ Consommateur

Ekiterm®

Les caractéristiques de la fibre Ekiterm® (mélange intime de fibres creuses et à canaux) cumulent les fonctions d'isolation thermique et d'évacuation de la transpiration. Ces fibres de section différentes emmagasinent davantage d'air ce qui permet d'accélérer

Certification OKEO-TEX

Nos labels OEKO-TEX® vous aident à agir de manière responsable et à prendre des décisions d'achat durable et écologique.

l'évacuation de l'humidité et d'améliorer la thermorégulation ; la fibre creuse isole aussi bien du froid que du chaud.

RESULTS SUMMARY

18-02701-004

Réf 1075 mi bas oxygene

ifth

TEST REPORT N° 18-02701 E1 - v1

Abrasion resistance of knitted footwear garments.
NF EN 13770 (2002)

Choice of method : Method 2

Size of the garments : 39/42

Size forms used : 40

Size forms used : 42

Endpoint of the test : Hole

Date of the test : 4/10/18

Measurements	Results
Number of cycles on the sole (toe)	3500
Number of cycles on the sole (toe)	6000
Number of cycles on the sole (toe)	3800
Number of cycles on the sole (toe)	5900
Number of cycles on the sole (heel)	4700
Number of cycles on the sole (heel)	5800
Number of cycles on the sole (heel)	5000
Number of cycles on the sole (heel)	5900
Number of cycles on the heel	5400
Number of cycles on the heel	4400
Number of cycles on the heel	5500
Number of cycles on the heel	4400

Composition globale				
Coton (%)	Polyester (%)	Polyamide (%)	Laine (%)	Elasthanne (%)
3,33	48,5	20,92	25,03	2,22