

ESTEX
CHAUSSETTES TECHNIQUES

Fiche Technique

09/2023

TALUX SA26 rue A. Volta - ZI Nord - F-77335 MEAUX
CEDEX

Tél. +33(0)1.64.35.23.01

Port : +33(0)6.13.53.27.18

Email emmanuel@talux.com -
marjorie@talux.com

Ref. 1749 MI BAS RANGERS

Made in Italy

**COLORIS** : Noir avec liseré marine**35/38**

EAN 3414449999745

39/42

EAN 3414449999752

43/46

EAN 3414449999769

47/50

EAN 3414449999813

Composition :

71%Polyester 29%Polyamide

Label(s) :**Descriptif : Mi-Bas Adapté aux bottes/rangers à membrane imper respirantes
(Type Gore-Tex, Sympatex etc...)****Convient également aux bottes/rangers non doublées d'une membrane****Adapté au climat chaud**

Maille variable (insertion d'élasthanne dans le tricot) pour un meilleur maintien à la cheville et sur le coup de pied sans comprimer.

Tige en maille dite 7/1 pour le confort et le maintien de la chaussette sans comprimer.

Intérieur pied et semelle bouclette depuis le dessus des orteils jusqu'au haut du talon.

Bord côte double

Code douanier

6115990000

Conditions de lavage**+ Consommateur****Ekitem®**

Les caractéristiques de la fibre Ekitem® (mélange intime de fibres creuses et à canaux) cumulent les fonctions d'isolation thermique et d'évacuation de la transpiration. Ces fibres de section différentes emmagasinent davantage d'air ce qui permet d'accélérer l'évacuation de l'humidité et d'améliorer la thermorégulation ; la fibre creuse isole aussi bien du froid que du chaud.

Certification OEKO-TEX

Nos labels OEKO-TEX® vous aident à agir de manière responsable et à prendre des décisions d'achat durable et écologique.

SYNTHESE DES RESULTATS

18-02701-001

Réf 1749 mi bas rangers

**Résistance à l'abrasion des articles chaussants tricotés
NF EN 13770 (2002)**

Choix de la méthode : Méthode 2

Taille de l'article : 39/42

Taille des formes utilisées : 40

Taille des formes utilisées : 42

Point final de l'essai : Trou

Date de l'essai : 3/10/18

Mesures	Résultats
Nombre de cycles sur la semelle (pointe)	4700
Nombre de cycles sur la semelle (pointe)	4500
Nombre de cycles sur la semelle (pointe)	4700
Nombre de cycles sur la semelle (pointe)	4700
Nombre de cycles sur la semelle (talon)	3500
Nombre de cycles sur la semelle (talon)	3500
Nombre de cycles sur la semelle (talon)	3700
Nombre de cycles sur la semelle (talon)	3800
Nombre de cycles sur le talon	4700
Nombre de cycles sur le talon	4500
Nombre de cycles sur le talon	3500
Nombre de cycles sur le talon	3000

PARAMÈTRE	RÉSULTATS	LIMITES	U.D.M.	L.Q.	NOTES	CONFORMITÉ'
Conditions operatives supplémentaires						
Traitement supplémentaire effectué						
Méthode de référence pour la séparation des fibres	ISO 1833-1 Annex B, ISO 1833-20					
Notes:	Résultats basés sur une masse propre à sec avec ajout d'humidité (polyamide 5,75%, polyester 1,5%, elasthanne 1,5%)					
Composition du matériau						
Résultat 1	71,0% polyester 28,6% polyamide 0,4% elasthanne					
Résultat 2	71,0% polyester 28,6% polyamide 0,4% elasthanne					
Résultat moyen	71,0% polyester 28,6% polyamide 0,4% elasthanne					
Différence entre la composition revendiquée et la composition résultante	3,4		%			
Notes:	Composition suggérée: 71% polyester 28% polyamide 1% elasthanne. Fils élastiques supplémentaires utilisés dans la manchette non inclus conformément au Reg.EU 1007/2011 Annexe VI					