

Surfactant BEST



SURFACTANT BEST 19-98 : BIDON DE 20 LITRES - CLASSÉ M 1

CARACTÉRISTIQUES : 19-98 FIXATEUR ITO SURFACTANT est un primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques, phase aqueuse, très fluide, prêt à l'emploi.

Formulé spécialement pour l'application sur matériaux amiantés.

PRINCIPALES UTILISATIONS :

- Travaux de nébulisation et abattage des poussières d'amiante
- Travaux de surfactage du flocage amiante
- Travaux de confinement de flocage d'amiante par imprégnation et fixation

DÉLAI DE RECOUVREMENT : Température +20°C / Maximum 12h

CERTIFICATION : Règlement (CE) n° 1272/2008

CONDITIONNEMENT : 20 l en bidon

RÉF. 07011A011

PULVÉRISATEUR BEST DE 250 ML

Ce pulvérisateur est l'outil idéal de vos prises d'échantillons

CONDITIONNEMENT : 250 ml

RÉF. 07012A011

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES	
Famille AFNOR	1.7 b.2
Aspect au moment de l'emploi	Peinture fluide
Teinte au moment de l'emploi	Blanc laiteux
Teinte après séchage	Incolore
Poids spécifique	1,00 kg par litre
Séchage à 20°C HP et HR 50 %	30 mn (hors poussière) 12 heures (recouvrable)
Point éclair	Néant, ininflammable
Diluant ou liquide de nettoyage	eau (si produit sec, diluant X)
Conditionnement standard	20 Litres nets
Durée de stockage	6 mois en emballage d'origine, stocké à l'abri du gel (5°C -35°C)

Craint le gel au stockage mais présente, une fois sec, une excellente assistance au gel/dégel.

En cas d'utilisation sur un flocage d'amiante, il sera nécessaire de procéder à une application Airless par balayage lent, afin de bien imprégner le support.

Encapsulant BEST



ENCAPSULANT BEST 05-98 : BIDON DE 20 KG - A15 BLANC

CARACTÉRISTIQUES : Dispersion monocomposante à base de copolymères en phase aqueuse. Il est applicable à froid par tous les moyens traditionnels. Après rupture de l'émulsion et séchage, le produit se présente sous forme d'épiderme adhérent souple d'aspect satiné. Il résiste aux intempéries, aux rayons ultraviolets, ainsi qu'aux ambiances industrielles.

PRINCIPALES UTILISATIONS :

- Protection des sous toitures ou toitures en amiante ou fibrociment
- Recouvrement après fixation (à l'aide du BEST 19-98) du flocage d'amiante
- Fixation et isolation des supports après déflocage

CERTIFICATION : Règlement (CE) n° 1272/2008

CONDITIONNEMENT : 20 kg en bidon

RÉF. 07011C011

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES	
Famille AFNOR NFT30.003	1.7 a.2
Teinte standard (Miscibles entre elles)	Blanc, Gris clair
Masse spécifique	> 1
Séchage à 20°C et HR 50 %	• 3h en surface (ISO1517) • 12h à cœur (ISO 9117) • 24h apparent complet (ISO 3678) • 7 jours complet
Pont éclair	Aucun solvant, ininflammable
Classement au feu M I	P.V. du L.N.E du 12 juillet 2007
Diluant ou liquide de nettoyage	Eau (si produits sec, diluant X)
Conditionnement standard	20 kg nets
Durée de stockage	1 an en emballage d'origine, stocké à l'abri du gel
Extrait sec	70 % en poids et 55 % en volume

Craint le gel au stockage mais présente, une fois sec, une résistance au gel/dégel excellente.

Ne pas appliquer à l'extérieur par temps humide (pluie ou risque de pluie, brouillard) (HR <80%) et/ou par température inférieure à 5°C.

PULVÉRISATEUR MANUEL (7 LITRES)

CARACTÉRISTIQUES : Pulvérisateur manuel de 7 litres.

CERTIFICATION : Règlement (CE) n° 1272/2008

CONDITIONNEMENT : Unitaire

RÉF. 07021A010

