



SKU: 6243723

BACOU B'R PRO BTP S3 CI SRC

+ Afficher Plus

Présentation générale

Reference Number

6243723

Type de produit

Chaussures

Gamme

Bac'Run

Line

Specific

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

BACOU

Industrie

● Industrie ● Bâtiment et Construction

Utilisation du produit

Chaussures de sécurité à usage professionnel.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Extra large. Chimiquement neutre.

Avantage

Ultra léger et confortable. Isolant du froid et du chaud.

Caractéristique

Intercalaire anti-perforation Flexium™. Non-métallique : fibres hautes ténacités. Couvre 100% la plante du pied.

Avantage

Intercalaire léger et flexible. Elimination des contraintes de flexion au porter. Antistatique et confortable.

Caractéristique

Première de propreté,ergonomique et antistatique. Traitement antibactériens.

Avantage

Plus d'hygiène et un meilleur confort d'utilisation.

Descriptif technique

Tailles

38-48

Tableau de correspondance

[Table Size](#)

Intercalaire

Intercalaire anti perforation FLEXIUM™ non métallique ultra léger et flexible, imperceptible pour le porteur.

Tige

Cuir gras, traité hydrofuge & oléofuge Haut de tige et soufflet matelassé Zone de flexion à l'arrière pour plus de souplesse Doublure intérieure POROMAX® à structure "3D" antibactérienne et antimicrobienne. Absorption et désorption rapides de la sudation, séchage rapide. Fermeture par passe lacets et crochets autobloquants sur haut de tige.

Embout

Embout de sécurité 200 J SPACIUM™ non métallique Ultra léger (50% plus léger que l'acier). Amagnétique. Isolant thermique. Inaltérable.

Première de propreté

Intégrale, ergonomique. Antistatique et antibactéries. Amovible et interchangeable pour préserver durablement l'hygiène et le confort du pied.

Semelle de marche

Polyuréthane double densité : PU 2D Couche de confort densité 0.5 Couche d'usure densité 1 Très antidérapant grâce à son relief large, profond et autonettoyant. Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amendement 1 : 2007 Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. Résistance à l'abrasion exceptionnelle : * Perte en volume <150 mm3 (sous charge 10 newton = 1 kg). Allongement à la rupture : 650 %. Résistance aux flexions répétées optimisée > 60 000. (Test au fléxomètre de MATTIA, norme >30 000). - Résistance aux hydrocarbures excellente : Variation de volume (test de 22 heures) * huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % * isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations.

Certifications

EPI catégorie EC

11

Normes CE

EN ISO 20345:2007

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Date de déclaration CE

2009-06-18

Lieu de déclaration CE

Lyon

Déclaration CE de

Boris DODIN

Signature

[Signature](#)

Attestation EC

 [EC Attestation](#)

Numéro d'attestation

0075/826/161/09/08/0374 ext 16/06/09

Laboratoire CE

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

Maintenance**Cycle de vie**

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :

Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température, peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.

Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :

Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage

Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien

POUR LES NETTOYER

Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.

Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.

Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les taches.

Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

Pièces & Accessoires**Accessoires**

BACOU BAC'RUN Insole

Pointure : 38-47

Reference : 60 003 21

Fichier d'accessoires

[Accessories File](#)



Voir les autres sites Sperian
© 2010 Sperian Protection