CODE ARTICLE: 6243851

ASCENDER ESD S3 CI SRC

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
6243851

Type de produit
Chaussures

Gamme
Athletic

Marque
Honeywell

Industrie

Descriptif technique

Tailles
37-47

Intercalaire
Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM ™ non métallique - ultra léger et très souple - amagnétique - isolant thermique - inaltérable - protège l'intégralité de la surface du pied

Tige
- Tige en cuir et textile hydrofuges - Doublure Poromax® 3D : respirante,absorbante et à séchage rapide - Renfort avant-pied et talon - Système de laçage rapide avec « lace pocket » pour plus de sécurité - Soufflets d'étanchéité - Première de propreté Coolmax® pour absorption optimale de la transpiration

Embout
Embout de sécurité 200 Joules ATHLETIC non métallique - ultra léger (50% plus léger que l'acier) - amagnétique - isolant thermique - inaltérable

Semelle de marche
Semelage PU/TPU : Amorti, Stabilité Adhérence & Propulsion - Couche de confort densité 0.5 : - Patin d'usure en TPU, densité 1.1 Performance adhérence : SRC suivant la norme EN ISO 20345 : 2004/Amdt 1 : 2007. Valeurs pour la pointure 42 : Sur sol acier Talon 0,27 (norme mini 0,13) Plat 0,28 (norme mini 0,18) Sur sol céramique Talon 0,40 (norme mini 0,28) Plat 0,37 (norme mini 0,31) - Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. - Résistance à l'abrasion exceptionnelle : Perte volume <60 mm3 (sous charge 10 newton=1 kg). - Allongement à la rupture : 650 %. - Résistance aux flexions répétées > 60.000. (test au flexomètre de MATTIA, norme >30.000). - Résistance aux hydrocarbures excellente : * Variation de volume (test de 22 heures) * huile ASTM N°3 gonflement < 0,5 % * isoctane-toluène (70/30) gonflement < 4 % Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 90/100°C - Tenue aux acides et bases : limitée aux faibles concentrations - Force de déchirement : 12 KN/mètre

© Honeywell International Inc.

Certifications

EPI catégorie EU
1

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
User Instruction EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Cycle de vie
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche pour tout ou partie composée de polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 3 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.
Au-delà de cette durée plusieurs facteurs tels que :
Exposition à une source lumineuse, hydrométrie, variation de température,peuvent provoquer une modification de la structure des matériaux qui ne conservent plus leur niveau de performance en regard des exigences essentielles définies par la directive européenne 89.686 CEE.
Si les chaussures qui vous sont fournies sont équipées d'une semelle de marche composée d'un autre matériau que le polyuréthane :
Nous vous conseillons d'utiliser ce produit au plus tard 5 ans après la date de fabrication qui figure sur la chaussure.

Information de stockage
Les délais que nous vous indiquons se rapportent uniquement à des chaussures neuves et dans leur emballage d'origine, conservées dans une zone de stockage contrôlée et non soumises à des variations de température et de taux d'humidité rapides.

Instructions d'entretien
POUR LES NETTOYER
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin d'une source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Avec un chiffon mouillé et du savon si besoin, enlever les tâches.
Eventuellement, cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.