MILK EVO S3

RÉF. 5442 NOIR

RÉF. 5432 BLANC



- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus :.....microfibre TEXLIGHT Matelassage : mousse • Doublure avant pied : textile NTA • Doublure quartier : textile • Fermeture :élastique • Embout :.....composite STC
- SEMELLE
- Technologie de fabrication :soudé • Semelle d'usure :... caoutchouc nitrile SPIDERGRIP • Semelle intermédiaire : EVA • Semelle anti-perforation :composite SMS+ • Semelle de propreté : FEELING
- Date limite d'utilisation :sans • Coefficient d'adhérence sur sols :SRC

DOMAINES	וודווים	ISATION
DUMAINES	DOLL	IDALION







- Agroalimentaire / Santé / Laboratoire
- Second œuvre
- Industrie légère / Maintenance
- Logistique / Manutention / Transports

LES 🕕

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Tige légère, imperméable, lavable et respirante
- Chaussure amagnétique

SURFACE	SOL CARRELÉ (SRA)		SOL ACIER (SRB)	
Lubrifiant	Laurylsulfate de sodium (NaLS)		Glycérine	
Position du pied	A plat vers l'avant	Du talon vers l'avant	A plat vers l'avant	Du talon vers l'avant
Exigences de la norme	≥ 0.32	≥ 0.28	≥ 0.18	≥ 0.13
Cœfficient d'adhérence obtenu en pointure 42	0.45	0.38	0.25	0.21





Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr



Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France Tél.: +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax: +33 (0)5 53 91 47 80 - Email: info@s24.fr - www.s24.