

Réf. de prod. 77700-000
Cat. de sécurité S2
Pointures 35 - 42
Poids (Pt. 42) 355 g
Forme A
Largeur de la chaussure 8

Description du modèle: Chaussure basse, en cuir fleur hydrofuge et **Lycra®**, couleur noir, doublure en tissu **Sany-Dry®**, antistatique, antichoc, anti-glissement.

Plus: Semelle anti-glissement **Ader-Plus®**, bourrelet en **Lycra®**.

Emplois suggérés: Magasins, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN 344	Description	Unité de mésure	Résultat obtenu	Requis EN 345
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde résistante: et à la compression de 1500 Kg	4.3.2.3.1	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	15	≥ 14
		4.3.2.4.1	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	16	≥ 14
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	4.3.4.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	30 140	≥ 0.1 ≤ 1000
		4.3.6	Absorption du choc au talon	J	> 25	≥ 20
Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,6 mm	4.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 8,9 > 80,4	≥ 0,8 > 20
		4.4.5	Résistance à l'eau	minute	> 60	< 60
		4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5 > 41,5	≥ 2 ≥ 30
Doublure antérieure	Gabardine , respirant, couleur noir épaisseur 1,0 mm	4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,5 > 38	≥ 2 ≥ 30
Doublure postérieure	Tissu Sany-Dry® , respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,0 mm	4.7.4	Résistance à l'abrasion	cycles	> 400	≥ 400
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation.	4.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	190	≤ 250
Semelle/marche	Ader-Plus® , en polyuréthane antistatique mono-densité, couleur noir, anti-glissement, injecté directement sur la tige, résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.	4.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1,5	≤ 4
		4.8.9	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	+ 0,1	≤ + 12
		ENV 13287	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	----	0,20	≥ 0,15