Mise en Œuvre

Méthode d'Application :

Agiter le bidon avant l'emploi. La température du support sera comprise entre +5° et +55°C en extérieur et entre +5 et +35°C en intérieur.

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Pistolet Airless ou Basse Pression	Imprégnant : 25 % soit 4 volumes de Fix Imprim 17-10 pour 1 volume d'eau Fixateur : prêt à l'emploi	Pour le fixateur : HP : 6 heures Sec: 24 heures Recouvrable : 24 heures
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> - Imprégnant : flocage à base de fibres d'amiante - Fixateur : tôles amiante-ciment et supports désamiantés 		Procéder par couches très fines et croisées successives	

Caractéristiques Techniques

Masse volumique	1,00 ± 0,03
Ph.....	9 – 9,5
Extrait sec en poids.....	7 ± 0,5 %
Nettoyage des outils.....	Eau

Consommation..... **Imprégnant** : 1,7 m²/l de produit dilué / cm d'épaisseur du flocage à traiter
Fixateur : 3 à 5 m²/l de produit en fonction des supports

Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair	Non concerné
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit tempéré et à l'abri du gel

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 litres