


GROUPE JLF Service Qualité	 FICHE TECHNIQUE	FT 098 Date d'origine : 29/05/2000
VERIFICATEUR Nom : V.GUITTARD Date : 04/12/2009 Visa :  Date de dernière révision : 04/12/2009	Référence : 098 Destinataires : Responsable qualité Commerciaux Service commercial Lyon	APPROBATEUR Nom : E.CIRIA Date : 04/12/2009 Visa :  Rédacteur : Vincent GUITTARD

Page : 1/2

**SEMELLE BORDEE ANTI-FROID
 HAUTE ISOLATION
 « POLAIRE »**

❶ DESCRIPTIF DU PRODUIT

▫ COMPOSITION :

- Microfibres polaires, haute isolation, 100% Polyester.
Masse surfacique : $210 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
- Dessous en feutre aiguilleté absorbant, 100% Polyester.
Masse surfacique : $500 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$

Epaisseur totale : $4.5\text{mm} \pm 10\%$

❷ PROPRIETES

➤ LA FIBRE POLAIRE

- Ne capte pas la sueur, ne l'absorbe pas.
- Ne se feutre pas, ne se déforme pas.
- Microfibres pour une chaleur et une douceur extrême
- Imputrescible (100% polyester)
- Résistance à l'abrasion très élevée.
- Entretien très facile (lavage à 40° sans précaution particulière)

➤ LE FEUTRE

- Absorbe et capte l'humidité sans la restituer vers le pied .
- Se thermoforme légèrement à la forme du pied pour un confort optimal.

➤ BORDAGE

- Bordage de la semelle pour une finition irréprochable et un maintien à plat dans la chaussure.



Résultats tests Laboratoires CTC (avec tolérance +/- 10 %)

Tests	Norme	Méthode	Résultats
Absorption	EN 12746		282 mg/cm ²
Désorption	EN 12746	% eau après 16 h	48 %
Résistance à la transpiration	EN 12801	Variation dimensionnelle en % Sens longueur Sens largeur	0 0
Résistance des coutures	EN 13572 ñ Méthode A	Sens longueur Sens largeur	19.4 N/mm 12.8 N/mm

❸ CONSEILS D'UTILISATION :

- Face polaire verte au contact du pied.
- Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher.