



PLASTHYLEN
ZI N°3
2 rue Blaise Pascal
60800 CREPY EN VALOIS
E-mail:plasthylen@wanadoo.fr
Tél:03.44.88.60.47-Fax:03.44.88.92.51
S.A.S au capital de 353 235euros
R.C.Compiègne B 431 834 944-A.P.E:221 Z

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION DU PRODUIT : SAC POUBELLE PE BASSE DENSITE
50 LITRES NOIR
REFERENCE ARTICLE : 221

	UNITES	TOLERANCES	VALEURS MOYENNES
<u>Propriétés dimensionnelles :</u>			
Epaisseur moyenne	µm	± 5 %	35
½ Périmètre à l'ouverture	mm	± 10	680
Longueur utile	mm	± 10	750
<u>Propriétés mécaniques :</u>			
Résistance à la rupture SL*	N	± 10 %	14
Résistance à la rupture ST*	N	± 10 %	12
Allongement à la rupture SL*	%	± 10 %	400
Allongement à la rupture ST*	%	± 10 %	450
Résistance soudure de fond	N	± 10 %	12
Résistance soudure latérale	N	±10 %	7

Conditionnement : Rouleaux de 25 sacs / Carton de 250 sacs

* Remarques : SL = sens extrusion ; ST = sens transversal

Essais réalisés sur éprouvettes : Largeur = 25 mm ; vitesse = 500 mm / min

Fabrication conforme au code des usages des industries des films et gaines de polyoléfine