

Sacherie de Pantin
 ZI du Val de Seine
 7 Rue Denis Papin
 92230 Gennevilliers



Tel : 01.40.85.00.17
 Fax : 01.47.98.58.89

FICHE TECHNIQUE

FILM PE 150 μ SPECIAL DESAMANTAGE

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description :	Film qualité bâtiment incolore et blanc		/
Composition :	100 % Polyéthylène		
Largeur :	EN 1848-2	3m plié en 2 6m plié en 4	/
Surface :	EN 1848-2	120 m ²	± 5%
Epaisseur nominale :	EN 1849-2	150 μ	± 5%
Résistance à la déchirure amorcée :	EN 12310-1	SL \geq 20N/mm ST \geq 40N/mm	/
Résistance à la rupture :	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	/
Allongement à la rupture :	EN 12311-1	SL : 200% ST : 300%	/
Dart Test :	EN 7565-1	320 grs	/

