

Manulutex®

france



FICHE TECHNIQUE DU TABLIER KILO (1/2)

N° intrastat : 39262000

NF EN 340 : 2003

NF EN 467



CE

MATIERE : enduction hypalon + néoprène sur support polyester

COLORIS : face extérieure grise et face intérieure de couleur variable

EPAISSEUR : 1 050 μ ($\pm$ 100)

GRAMMAGE : 1 200 g/m²

DIMENSIONS STANDARD (largeur x hauteur en cm) : 70x90 et 90x115

DOMAINE D'APPLICATION :

Le tablier KILO est très épais et particulièrement adapté pour les travaux durs car il présente une excellente résistance à l'abrasion, aux graisses animales, aux acides et aux hydrocarbures. Il est utilisé dans les industries agroalimentaires, mécaniques et chimiques. Tablier de protection contre les produits chlorés couramment utilisés dans les industries agroalimentaires.



CONDITIONS DE NETTOYAGE :

Le nettoyage se fait par brossage à l'eau chaude savonneuse à 60° C ou dans un mélange d'eau et de détergent doux et par un rinçage à l'eau. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage et stocké après nettoyage, à l'abri de la lumière dans un endroit sec et aéré. Le tablier doit être changé dès que sa surface présente des traces d'usure.

Tabliers équipés d'oeillets et rondelles en laiton, finition « nickel free ».

Pour les tabliers en montage standard et montage harnais :

- boucle(s) de réglage en polypropylène alimentaire
- crochet inox et élastique tressé polyester

Pour les tabliers en montage automatique :

- bretelles croisées en tissu KILO
- rivets et anneau nickelés

Tablier ne contenant pas de silicone.


Catégorie II

Organisme notifié ayant effectué la certification : IFTH - avenue Guy de Collongue — 69134 ECULLY Cedex
Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Bien plus que la sécurité
More than just safety



Usine : ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE - Tél +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11
Adresse postale : CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulutex@manulutex.fr - www.manulutex.fr



FICHE TECHNIQUE DU TABLIER KILO (2/2)

N° intrastat : 39262000

NF EN 340 : 2003

NF EN 467



Essais mécaniques selon EN 467

Résistance à l'abrasion	6/6*
Résistance au blocage	2/6*
Résistance à la flexion	4/6*
Résistance à la déchirure	5/6*
Résistance à la perforation	5/6*

* 6 étant le niveau le plus élevé

Essais chimiques selon EN 467:

Résistance à la perméation pour les liquides	
Acide chlorhydrique 30%	6/6*
Acide sulfurique 30%	6/6*

* 6 étant le niveau le plus élevé

Catégorie II

Organisme notifié ayant effectué la certification : IFTH - avenue Guy de Collongue — 69134 ECULLY Cedex
Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Bien plus que la sécurité®
More than just safety