

G23N

EN388



2100

EN374



EN374



ABRASION 2

COUPURE PAR TRANCHAGE 1

DECHIRURE 0

PERFORATION 0

GANT		TEST 1 NIVEAU		TEST 2 NIVEAU		TEST 3 NIVEAU	
G23N	TEMPS DE PASSAGE MIN	373	5	>480	6	19	1

TEST 1: acide sulfurique 96%

TEST 2: hydroxyde de sodum 40%

TEST 3: heptan