



Fiche technique



MICROCHEM® CFR, modèle 111

Référence : RD96-T-00-111 (Rouge)

Tissu : MICROCHEM CFR


Coutures : Cousues et recouvertes d'une bande thermocollée

Description et caractéristiques	Catégorie CE
Combinaison avec système de zip double. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués.	Cat III

Résultats de test combinaison entière		
Méthode de test	Description	Résultat
EN ISO 17491-3	Type 3 Essai au jet*	Réussi
EN ISO 17491-4 (Méthode B)	Type 4 Test de pulvérisation de liquide à forte intensité*	Réussi
EN ISO 13982-2	Type 5 Test de fuite vers l'intérieur de particules*	IL _{82/90} ≤ 30 % TILS _{8/10} ≤ 15 %
EN 1073-2	Teste de fuite vers l'intérieur pour vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules*	Classe 1 de 3
EN ISO 13935-2	Résistance des coutures	Classe 4 de 6
EN ISO 14116 : 2008	Méthode d'essai pour la propagation de flamme limitée	Index 1/0/0

* Test réalisé avec poignets, chevilles et capuche attachés aux accessoires EPI par un ruban adhésif et avec le rabat sur fermeture à glissière fermé et scellé.

Approbations CE	
EN 14605: 2005 +A1 : 2009	Type 3 Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier avec éléments de liaison étanches aux liquides sous forme de jet
EN 14605: 2005 +A1 : 2009	Type 4 Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier avec éléments de liaison étanches aux pulvérisations
EN ISO 13982-1 : 2004 +A1 : 2010	Type 5 Combinaison à usage limité offrant une protection au corps entier contre les particules solides aéroportées, classification de performance de FTI Classe 1
EN 1073-2 : 2002	Vêtements de protection non-ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules
EN 1149-5 : 2008	Vêtements de protection qui dissipent l'électricité statique sur la surface interne



Coutures cousues et recouvertes d'une bande thermocollée

Pour une résistance améliorée et une protection efficace contre liquides et particules

Avis de sécurité : Tous les tests chimiques et les temps de passage indiqués ont été obtenus en laboratoire sur des tissus uniquement. Les coutures et les fermetures peuvent présenter des temps de passage inférieurs, en particulier si elles sont usées ou endommagées. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de sélectionner un vêtement, des gants, des bottes et tout autre équipement adaptés à un usage spécifique. Il lui incombe de décider de la durée d'utilisation du vêtement pour cet usage et s'il peut être nettoyé de façon adéquate pour être réutilisé. Microgard Limited n'offre aucune garantie et ne préconise pas l'utilisation de ses produits de façon autre que celle représentée dans la documentation officielle fournie avec chaque vêtement.