COFRA®
BORN TO WORK

TECHNISCHES DATENBLATT

NEW YORK S3 HI CI HRO SRC

Prod.	26900-000
Sicherheitskat.	S3 HI CI HRO SRC
Größen	40 - 48
Gewicht	770 g
Form	C
Weite	11

Beschreibung des Models: Rigger aus wasserabweisendem Vollleder, Farbe beige, ungefüttert, Schockabsorbierung, rutschfest, mit APT durchtrittssicherer **Zwischensohle** aus **Stoff**, **nicht metallisch** - **Keine Lochung**

Plus: METAL FREE. HEAT BARRIER anatomisches, antistatisches, Wärmeisolierendes und duftendes Fußbett, mit der oberen Schicht aus Stoff. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur. **ANTI TORSION SUPPORT** aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen vermieden werden. Sohle PU/Nitrilgummi bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)

Empfohlene Verwendungen: Bauindustrie, Wartungsarbeiten, Industrie im Allgemeinen

Pflege und Wartung der Schuhe: Sie immer geputzt behalten. Sie in gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von Wärmequellen trockenen lassen. Wir schlagen Ihnen vor, sie nicht lange bei Kontakt mit Schadstoffen, starken Säuren, Unkrautbekämpfungsmittel, Pestiziden oder in extreme Temperaturen. Man muss das Tauschen im Seewasser, im Schlamm, in ungelöschtem Kalk oder Wasserzement vermeiden

MATERIALEN / ZUBEHÖR

Schuh	**Zeheschutz: TOP RETURN** antimagnetische Kappe, stoßbeständig bis 200 J	5.3.2.3	Stoßfestigkeit (freie Höhe nach dem Stoß)	mm	**15**	≥ 14
	und kompressionfest bis 1500 Kg	5.3.2.4	Kompressionswiderstand (freie Höhe nach der Kompression)	mm	**15**	≥ 14
	Sohle: aus Stoff, durchtrittssicher, nicht metallisch, **keine Lochung**	6.2.1	Durchbohrungswiderstand	N	**Keine Lochung bei einer Kraft von 1100 N**	≥ 1100
	Antistatischer Schuh: Sohle mit Dissipationsfähigkeit der antistatischen Ladungen	6.2.2.2	Elektrizitätswiderstand - in feuchter Umgebung - in trockner Umgebung	 MΩ MΩ	 **66,2** **872**	 ≥ 0,1 ≤ 1000
	Hitzebeständigkeit	6.2.3.1	Hitzebeständigkeit (Steigerung der Temperatur nach 30 m. zu 150°C)	°C	**19,5**	≤ 22
	Kältebeständigkeit	6.2.3.2	Kältebeständigkeit (Temperaturrückgang nach 30 m. zu -17°C)	°C	**7,5**	≤ 10
	Antischock Sohle	6.2.4	Energieabsorption in Absatz	J	**29**	≥ 20
Schaft	Vollleder, wasserabweisend, Farbe beige	5.4.6	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 3,4**	≥ 0,8
	Dicke 1,8/2,0 mm		Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 29,3**	> 15
		6.3.1	Wasseraufnahme		**8%**	≤ 30%
			Wasserdurchdringung		**0,0 g**	≤ 0,2 g
Futtervorderteil	durchlässiges Filzfutter, Farbe dunkel grau	5.5.3	Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
	Dicke 1,2 mm		Durchlässigkeitsbeiwert	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Sohle	Aus antistatischem, hitzebeständigem PU/ Nitrilgummi , direkt auf dem Schaft gespritzt:	5.8.3	Abriebwiderstand (Volumsverlust)	mm^3	**90**	≤ 150
	Laufsohle: Farbe beige, rutschfest, abriebfest, zu Mineralölen und zu schwachen Säuren beständig	5.8.4	Flexionswiderstand (Schnitterweiterung)	mm	**1,5**	≤ 4
	Zwischensohle: besondere PU-Mischung bis 150°C für 30 Minuten Kontaktzeit beständig.	5.8.6	Loslösungswiderstand Sohle/Zwischensohle	N/mm	**4,4**	≥ 3
	Der thermische Schuhkomfort ist so sichergestellt, Farbe beige	6.4.4	Hitzebeständigkeit (300°C)	----	**keines Schmelzen**	keines Schmelzen

SICHERHEITSGRUNDANFORDERUNGEN

Parag. EN ISO 20345:2011	Beschreibung	Einheit	Cofra Resultat	Anforderung EN ISO 20345:2011

erlassen vom Technischeprobelabor

Die in diesem Blatt berichteten Daten können ohne Vorankündigung wegen der Materialen -und Produktenetwicklung verändert.
Cofra Safety. Alle Rechten vorbehalten. Alle anderen Produkten- und Gesellschatfennamen sind Zeichen oder Schutzmarke der jeweiligen Inhaber.
Erlaubnis der Cofra Safety nachgedruckt werden

Kein Teil dieses Blattes kann ohne schriftliche

	6.4.2	Kohlenwasserstoffwiderstand (VolumsänderungΔ**V**)	%	**+ 2,5**	≤ 12
Haftungsbeiwert der Laufsohle	5.3.5	SRA : Keramik + reinigungs-mittel – Fuß-Sohle		**0,42**	≥ 0,32
		SRA : Keramik + reinigungs-mittel – Absatz (Neigung 7°)		**0,33**	≥ 0,28
		SRB : stahl + Glyzerin – Fuß-Sohle		**0,22**	≥ 0,18
		SRB : stahl + Glyzerin – Absatz (Neigung 7°)		**0,16**	≥ 0,13

Die in diesem Blatt berichteten Daten können ohne Vorankündigung wegen der Materialen -und Produktenetwicklung verändert.
Cofra Safety. Alle Rechten vorbehalten. Alle anderen Produkten- und Gesellschatfennamen sind Zeichen oder Schutzmarke der jeweiligen Inhaber.
Erlaubnis der Cofra Safety nachgedruckt werden

Kein Teil dieses Blattes kann ohne schriftliche